



Přírodní plovoucí podlaha
„click“ mezi námi...

25 LET
Forbo
ZÁRUKA

topshield™

Forbo

marmoleum®
click

Tvořit s radostí. Pokládka bez starostí.

BARVY KOLEKCE



Pro konkrétní výběr barvy vždy použijte reálný vzorkovník. Vzhledem k tiskové technologii se mohou barvy vzorků i podlahovin v interiérech lišit od reálných odstínů.

Technické specifikace

forbo marmoleum[®] click



EN 14041



Ohnivzdornost a reakce na oheň v souladu s EN 13501-1 třída Cfl/s1

EN 717-1 třída emisí formaldehydu: E 1



EN 13893 třída protikluznosti: D5



Antistatické: statický náboj u osob zůstává pod 2 kV, měřeno v souladu s EN 1815



Teplotná vodivost: vhodné pro teplovodní podlahové topení. Tepelný odpor (vč. PE-pěny) je vypočten za použití hodnot normy EN 12524 ± 0,15 m² K/W



EN 685

Oblasti použití materiálu Marmoleum[®] click



Třída 23 (např. obytné pokoje/ložnice/vstupní halu)



Třída 32 (např. hotely/butiky/konferenční místnosti/malé kanceláře)



Doporučujeme čistit Marmoleum[®] „nasucho“. Stírání prachu je neefektivnější a neúčinnější způsob odstraňování volných nečistot. Pokud se vyskytnou skvrny, postačí vyčištění příslušného místa čisticím prostředkem Monei.



Marmoleum[®] má bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny významnými laboratorními jako je TNO (Nizozemí) a NAMSA (USA), dokonce i proti bakterií MRSA (Staphylococcus aureus).

Není vhodné pro vlhké prostory jako jsou koupelny, sauny atd.



EN 14085

Marmoleum[®] click vyhovuje požadavkům EN 14 085 (podlahové dílce) a EN 548 (linoleum)

Rozměry (délka x šířka): 900 mm x 300 mm – lamela, 300 mm x 300 mm – čtverec



EN 1399: stopy zanechané na Marmoleum[®] click po zamáčknutých cigaretách mohou být jednoduše odstraněny setřením, či jemným seškrábnutím, Marmoleum[®] se neroztaví



Odolnost vůči kolečkům v souladu s EN 425; vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W



Barevná stálost v souladu s ISO 105-B02, metoda 3: min. stupeň modré škály 6. V závislosti na barvě je barevná stálost obvykle vyšší. Často je B (maximum modré škály je 8). Vzorky Marmoleum[®] click se mohou nepatrně lišit od dodaného materiálu



Odolnost vůči bodovému zatížení v souladu s EN 433 (pozn.: = 0,20 mm). Typická hodnota – 0,07 mm



Chemická odolnost. V souladu s EN 425: Marmoleum[®] je odolné vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako jsou alkohol, ředidlo atd. Není odolné vůči dlouhotrvajícímu působení alkálií (zásad)

Abyste podlaha vypadala co nejlépe a splňovala všechny své deklarované vlastnosti, svěřte raději instalaci materiálu Marmoleum[®] click odborníkovi.

forbo

www.marmoleum-click.cz
www.forbo-flooring.cz/click

