

Propojení
přírody a designu
pro vaši podlahu

marmoleum[®]
home

25 LET
Podbo
ZÁRUKA

topshield[™]

Speciální povrchová úprava

100% přírodní podlaha v rolích
Ideální podlaha pro alergiky

creating better environments

Podbo

FLOORING SYSTEMS


















Barvy kolekce Marmoleum® home



Technické specifikace **marmoleum**[®] home







EN 548

-  Celková tloušťka: EN 428, 2,5 mm
-  Bytová výstavba: EN 685, třída 23
-  Občanská výstavba: EN 685, třída 34
-  Lehký průmysl: EN 685, třída 42
-  Počet vzorů: 32
-  Šířka role: EN 426, 2 m
-  Délka role: EN 426, ≤ 32 m
-  Protikluznost: DIN 51130, R9
-  Kročejová neprůzvučnost: EN ISO 717-2, ≤ 5 dB
-  Odolnost vůči kolečkům: EN 425, vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou
-  Odolnost vůči bodovému zatížení: EN 433, 0,07 mm / 0,08 mm, typická hodnota
-  Barevná stálost: ISO 105-B02, metoda 3: modrá škála minimálně 6, záleží na barvě, barevná stálost je obvykle vyšší, často bývá 8 (maximum modré škály je 8)
-  Chemická odolnost: EN 423, odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako je alkohol, lakový benzin atd. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií
-  Bakteriostatické vlastnosti: Marmoleum® má bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi, Marmoleum® potlačuje růst rozličných bakterií včetně MRSA (*Staphylococcus aureus*)
-  Ohebnost: EN 435, ø 40 mm
-  Odolnost vůči cigaretám: EN 1399, stopy, které na linoleu zanechají zamáčknuté cigarety mohou být snadno odstraněny, jemně je seškrábněte a aplikujte napuštění. Linoleum se neroztaví
-  LCA Životní cyklus výrobku – LCA: LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí



EN 14041

-  Reakce na oheň: EN 13501-1, C_{fl}, s1
-  Protikluznost: EN 13893, DS: ≥ 0,3
-  Elektrostatický náboj: EN 1815, < 2 kV
-  Tepelná vodivost: EN 12524, 0,17 W/m.K
– ideální k instalaci na podlahové topení



- ✓ 2m šíře rolí
- ✓ Spojování pásů svařovacími šňůrami – jednobarevné i vícebarevné
- ✓ Ke každé barvě kolekce existuje odpovídající svařovací šňůra
- ✓ Pro pokládku žádejte kladěče s certifikátem na pokládku materiálu Marmoleum®
- ✓ Všechny barvy skladem v ČR a ihned k dodání

Forbo
FLOORING SYSTEMS

www.marmoleum.cz
www.forbo-flooring.cz